

Beton mit hoher Frost- und Tausalzbeständigkeit (Außenbauteile die direkt mit Taumittel in Berührung kommen)

- Fundament für Roll- oder Schiebetor
- Garagenbodenplatte (oberflächenfertig)
 - Garagenestrich (oberflächenfertig)
- Podeste, Treppen und Wege die mit Tausalz gestreut werden
- Carport-Bodenplatte mit Taumittelangriff
 - Stellplatz mit Taumittelangriff
- Gartenmauer am Gehweg der gestreut wird
 - Autowaschplatz, Werkstatt-Boden
- alle Sorten sind auch wasserundurchlässig (wu/hWe)

Diese Betone sind für **Außenbauteile** geeignet die im fertigen Zustand **direktem Taumittelangriff** standhalten müssen!

Beton wird mit Kies oder Basaltsplitt hergestellt!

Weiters wird Luftporenbildner (LP) eingesetzt

Festigkeitsklasse: C25/30 oder C30/37

Empfehlung: C30/37

Expositionsklassen: XC4, XF4, XD3, XM1(XA3) LP

